

LABORATORIUM DROGOWE
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH w Koszalinie
75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31
tel./fax (094) 340-48-56
LDGP ZZDW 51-5440/616 /2007
dot. konstrukcji i ugięć nawierzchni

Koszalin, dnia 09.10.2007r.

**Autorska Pracownia Projektowa
mgr inż. Jan Sontowski**

ul. Świerkowa 27
75-664 Koszalin

**Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze ZZDW w
Koszalinie** przekazuje w załączeniu wyniki odwiertów konstrukcji nawierzchni i podłoża
z przebudowy skrzyżowania ulic **Jedności Narodowej, Mazowieckiej, Wolności w
Kołobrzegu** – budowa ronda.

Badania wykonano w dniu 08.10.2007.

p.o. KIEROWNIK
Laboratorium Drogowego
GP ZZDW
mgr inż. Jolanta Łapińska

Załączniki – 3 szt.:

- 1 / 3 – odwierty konstrukcji – 1 str.
- 2 / 3 – odwierty konstrukcji – 1 str.
- 3 / 3 – plan sytuacyjny – 1 str.

**ul. Mazowiecka w m. Kołobrzeg
pkt. 1**

na wprost wejścia do budynku Nr 40
2,3 m od krawędzi jezdni



0,00 ÷ 0,115 m	(11,5 cm)	mieszanka min. – bitumiczna	
0,115 ÷ 0,27 m	(15,5 cm)	tłuczeń wapienny	
0,27 ÷ 0,41 m	(14,0 cm)	mieszanina gruzu ceglanego i piasku	
0,41 ÷ 0,90 m	(49,0 cm)	piasek drobny brązowy	(Pd)
0,90 ÷ 1,40 m	(50,0 cm)	piasek drobny szary	(Pd)
1,40 ÷ 2,00 m	(60,0 cm)	glina piaszczysta szara	(Gp)

**skręt z ul. Mazowieckiej w ul. Jedności Narodowej
w m. Kołobrzeg
pkt. 2**

1,5 m od krawędzi jezdni



0,00 ÷ 0,04 m	(4,0 cm)	mieszanka min. – bitumiczna	
0,04 ÷ 0,17 m	(13,0 cm)	beton	
0,17 ÷ 0,37 m	(20,0 cm)	pospółka żółta	(Po)
0,37 ÷ 1,60 m	(123,0 cm)	piasek drobny brązowo - szary	(Pd)
1,60 ÷ 2,00 m	(40,0 cm)	glina piaszczysta szara	(Gp)

STARSZY SPECJALISTA
Krzysztof Karol
mgr inż. Karol Jachimowski

KIEROWNIK PRACOWNI
BADAN TERENOWYCH
Mieczysław Nizyński

p.o. KIEROWNIK
Laboratorium Geologicznego
GPZZ/W
mgr inż. Jolanta Łapińska

ul. Wolności w m. Kołobrzeg pkt. 3

wg. planu

1,0 m od krawędzi jezdni




0,00 ÷ 0,06 m	(6,0 cm)	mieszanka min. – bitumiczna	
0,06 ÷ 0,24 m	(18,0 cm)	kostka kamienna	
0,24 ÷ 0,29 m	(5,0 cm)	podsyпка piaskowa	(Pd)
0,29 ÷ 1,35 m	(106,0 cm)	piasek drobny brązowy	(Pd)
1,35 ÷ 2,00 m	(65,0 cm)	glina piaszczysta szara	(Gp)

ul. Jedności Narodowej w m. Kołobrzeg pkt. 4

wg. planu

1,5 m od krawędzi jezdni



0,00 ÷ 0,07 m	(7,0 cm)	mieszanka min. – bitumiczna	
0,07 ÷ 0,23 m	(16,0 cm)	kostka kamienna	
0,23 ÷ 0,28 m	(5,0 cm)	podsyпка piaskowa	
0,28 ÷ 1,00 m	(72,0 cm)	mieszanina gruzu ceglanego i piasku	

STARSZY SPECJALISTA
mgr inż. Konrad Jachimowski

KIEROWNIK PRACOWNI
BADAN TERENOWYCH
Mieczysław Nizyński

p.o. KIEROWNIK
Laboratorium Wzrostowego
GP ZZZ W
mgr inż. Jolanta Łapińska

LABORATORIUM WYKONAWCZYM
 GOSPODARSTWO POMOCNICZE
 ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 ZARZĄDU 71600 NOWY TOSZCZ
 75-122-KOSZALA 49, ul. Sierpczńska
 tel. (094) 242 478-3
 tel. (094) 242 478-3



STARSZY SPECJALISTA
 mgr inż. Konrad Jachimowski

FROM: PRT DUNITOMY